

BAUSTOFFTABELLE (FEUCHTEWERTE IN %)

Nass
 Trocken

Anzeige- wert rechte Skala	Zement- mörtel	Zement- estrich	Beton B25	Gipsputz	Gasbeton (Hebel)
2	2,1			2	
1,8	2	1,6	1,5	1,8	6
1,6	1,9			1,4	
1,4	1,7		1,4	1,2	5
1,2	1,6	1,5		1	4,5
1	1,5	1,4	1,3	0,8	4
0,8	1,4	1,3		0,5	3,7
0,6	1,25	1,2	1,2	0,3	3,3
0,4	1,1	1	1		
0,2	1				2,5

RICHTWERTTABELLE FÜR HOLZFEUCHTE:

6 – 15%	gut abgelagertes Holz, gut zum Heizen geeignet
16 – 20%	bedingt zum Heizen geeignetes Holz
21 – 44%	zum Heizen nicht geeignet. Holz muss weiter abgelagert / getrocknet werden